RIOTOP G303

Laque de finition à séchage et durcissement rapide.

Couleur

- Aspect brillant
- Satiné ou mat sur demande
- Couleur : à la demande

Supports d'utilisation

- Métal préparé et préalablement peint avec notre RIOPRIM G100, G300 ou RIOPRIM V1

Domaines d'utilisation

- Machinisme agricole
- Chaudronnerie
- Châssis de carrosserie industrielle
- Toute industrie du métal où l'on désire une finition de bonne longévité

Qualités dominantes

- Séchage rapide
- Durcissement rapide à cœur
- Excellente adhérence
- Bonne résistance extérieure
- Brillant important et durable dans le temps
- Bon pouvoir couvrant
- Option antistatique sur demande

Caractéristiques du produit

Caractéristiques à la livraison du produit		
Consistance (coupe Afnor 4 à 20°)	NFT 30014	100-110 sec. Sauf spécification particulière
Masse volumique	NFT 30020	1 à 1,25 en fonction des couleurs
Extrait sec	NFT 30084 Méthode A	45 à 60% (nous consulter selon les teintes)
Finesse de broyage	En 21524	> 9

Caractéristiques de séchage	
Hors poussière	10 minutes
Manipulable	2 heures
Dur	24 heures
Hygrométrie	<80

Les valeurs données ci-dessus le sont à 20° pour une consommation normale de 100 à 120g/m2.

Caractéristiques du film sec		
Adhérence (peigne de 1mm)	NFT 30038	Ri O sur RIOPRIM G300
Dureté PERSOZ	NFT 30016	140 Sec.
Emboutissage	NFT 30019	5 mn
Brouillard salin		300 heures sur RIOPRIM G300

Utilisation et applications

Préparation du produit à 20°

	AIRLESS	AIRMIX	PNEUMATIQUES	BROSSE
RIOTOP G303	100	100	100	100
RIOSOL SX	5	5	10	-

Conditionnement

Bidon de 5Kg
Bidon de 25Kg
Fût de 200Kg

Stockage / péremption

En emballage fermé de -5°C à + 30°C
2 ans

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO2

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.