COAT BB5 Noir Réf 9022

Peinture monocouche bitumineuse solvantée renforcée par des pigments inhibiteur de corrosion.

Couleur

- Noir

Domaines d'utilisation

- Revêtement extérieur de conduites forcées
- Revêtement de toitures (acier galvanisé ou fibro-ciment)
- Protection anticorrosion des surfaces métalliques

Qualités dominantes

- Assure une protection étanche de qualité pour tous supports de l'industrie générale.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques		
Nombre de composant		1
Couleur du film sec		Noir
Aspect du film sec		Satiné
Masse volumique à 23°C (ISO 2811)		Environ 1,2g/ml
Extrait sec volumique calculé		50%

Epaisseur nominale de film sec		
Brosse / Rouleau	100µ/couche	Nbre de couches recommandées : 2 à 3
Pistolet Airless	200µ/couche	Nbre de couches recommandées : 2

Rendement théorique	
Brosse / Rouleau	4,1 m2/Kg soit 5,0m2/l pour 100µ secs
Pistolet Airless	2,0 m2/Kg soit 2,5m2/l pour 200µ secs

Temps de séchage (pour 200µ secs)			
En surface (ISO 1517)	**A 10°C**	**A 20°C**	**A 40°C**
En surface (ISO 1517)	5 heures	2 heures	20 minutes
A cœur (ISO 9117)	6 heures	3 heures	40 minutes
Apparent complet (ISO 3678)	30 heures	20 heures	10 heures
Complet	14 jours	7 jours	5 jours

Délai de recouvrement (sur lui-même dans les épaisseurs nominales)		
à 20°C	Minimum : 24 heures	Maximum : illimité

Conditions d'applications standards		
Matériels et réglages		
Procédés	Pistolet Airless	Brosse / rouleau
Rapport de pompes	45/l mini	-
Buse	23 à 29 /1000 "	-
Pression d'air	4 à 5 kg/cm2	-
Dilution en poids	0-10%	0-10%
Température Hygrométrie	Température Subjectile	Température Produit
	(3°C au-dessus du point de rosée)	
T. Mini : +5°C/HR mini : 5%	T. Mini : +5°C	T. Mini : +5°C
T. Maxi : +40°C/HR maxi	T. Maxi : +40°C	T. Maxi : +40°C

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.
Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers.
La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.

COAT BB5 Noir Réf 9022

Utilisation et applications

Stockage / péremption

Pour **le conditionnement standard** , 18 mois sous abri à une température comprise entre - 5°C et + 30°C, en emballage d'origine non ouvert.
Sinon , nous consulter.

Conditionnement

Bidon de 25Kg

Agent d'extinction

Mousse - Poudre - CO2

Hygiène et sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité

Préparation de surface

- Support propre, sec et non gras
- Support métallique : grattage, brossage ou mieux, décapage par projection d'abrasif, au degré de soin SA 2.5, selon norme ISO 8501-1, puis dépoussiérage.
- Support béton : les bétons neufs devront avoir terminé leur prise depuis plus de 3 semaines. Grattage,
- brossage ou mieux balayage au jet d'abrasif, puis dépoussiérage.

Préparation du produit

- le COAT BB5 est un produit mono composant
- Ajouter, si nécessaire, le diluant associé en fonction du mode d'application et des conditions climatiques (voir tableau matériels et réglages)
  Homogénéiser sous agitation mécanique avant emploi

Préparation du produit

- Fonction des paramètres d'application, d'environnement et de la composition des systèmes

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité.Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de conditions générales de vente.