

COMUS®

ARDOISE

Peinture pour tableaux

DESTINATION : Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong.
Intérieur – Extérieur abrité

PROPRIETES ET AVANTAGES : Produit facile d'application et donnant un très beau rendu velouté anti-reflet. Très bon rendu et excellent durcissement. COMUS ARDOISE peut être utilisé sur des supports en contact avec les enfants (loisirs créatifs, chambre, établissements scolaires...).

SUPPORTS : Métaux, Bois et dérivés neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pistolet.

TEINTE ET ASPECT :
Aspect : Mat velouté
Coloris : Noir et vert moyen (jules ferry)
Mise à la teinte : Colorants universels (2% maxi)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a/7a
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 460 g/l de COV.
Densité à 20°C	1,35 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	Liquide crémeux
Extrait sec en volume	52 +/- 2 %
Extrait sec en poids	73 +/- 2 %
Liant	Résines glycérophtaliques modifiées uréthane
Solvant	White spirit
Rendement	12 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : ³/₄ L - 3 L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

COMUS®

ARDOISE Peinture pour tableaux

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : En 2 couches
12 m² / L / couche

Air ambiant : 20°C / %HR : 50%

Hors poussière : 1 à 2 heures
Sec au toucher : 2 à 4 heures
Recouvrable : 12 heures

DILUTION :

Brosse - rouleau : White Spirit Pistolet : DILUANT SYNTHETIQUE
1^{ère} couche : 5 à 10 % 1^{ère} couche : 5 à 10 %
2^{ème} couche : Prêt à l'emploi 2^{ème} couche : 2 à 5 %
Nettoyage du matériel : RENOV'BROSS ou DILUANT SYNTHETIQUE

CONSEILS

D'APPLICATION : Bien agiter le produit avant emploi.
Appliquer sur des supports sains, propres et lisses.

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Métaux ferreux	1- Dégraissage 2- Brossage 3- Sablage 4- Lessivage	Ancorit ou Ancorit'o	COMUS ARDOISE : 2 couches
Bois et derives (bruts et absorbants)	1- Ponçage 2- Dépoussiérage 3- Lessivage	Avec une souche adaptée	
Métaux non ferreux et PVC	1- Dépoussiérage 2- Lessivage	Ancorprim'O pur ou Ancorprim pur	

Création d'un tableau ardoise magnétique : Choisir de préférence un support rigide pour un meilleur résultat d'effacement : médium, contreplaqué, stratifié...

- 1 couche d'ANCORPRIM ou d'ANCORPRIM'O
- 3 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE
- 1 à 2 couches de COMUS ARDOISE

Mise en service :

Laisser durcir 72 heures avant utilisation de la craie pour obtenir un essuyage correct.
Les feutres type « craie liquide » peuvent laisser des traces, préférer l'écriture avec des « craies battons ».

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS – 2 Rue Henri Rol Tanguy – 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – www.solutions-comus.com

EDITION JUIN 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE