

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **PEINTURE**
 Référence Produit : **13250M**
 Désignation de Produit : **THERM 250**
 Durcisseur : /

Description

Le THERM 250 est une peinture de finition à séchage rapide à base de résines synthétiques de couleur alu, utilisée dans toute industrie du métal où l'on désire une tenue thermique de 200 °C. à 250 °C. et offre un séchage rapide et une tenue thermique à 250°C.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	/
Densité	1,05 ± 0,05
Viscosité	(coupe Afnor 4 à 20°) NFT 30004 25 sec.
Extrait sec (%)	/

Consignes d'utilisation

Préparation du support : **Métal convenablement dégraissé.**
 Epaisseur recommandée : /
 Nettoyage du matériel : /
 Durée de vie en pot : /

Préparation du produit :

Réf du diluant : DILE3 (Electrostatique)
 Produit prêt à l'emploi.



Performances

Sec au toucher :	10 min
Manipulable :	2h
Recouvrable :	/
Dur :	24h (hygrométrie < 80%)
Réticulation complète :	/

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

Rendement théorique

Conditionnement

Bidon de 1Kg / 5Kg / 10Kg / 25 Kg

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Agent d'extinction : Mousse - Poudre - CO₂.

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

