

COMUS®

MAGNETIQUE Peinture magnétique

DESTINATION : Peinture en phase aqueuse à base de particules magnétiques permettant l'accroche d'aimants.
Intérieur

PROPRIETES ET AVANTAGES : COMUS MAGNETIQUE permet la création de tableaux et panneaux d'affichage magnétiques sur un grand nombre de supports. Produit facile d'application, sans odeur et à séchage rapide.
COMUS MAGNETIQUE peut être recouvert par la plupart des peintures du bâtiment ou par notre peinture tableaux COMUS ARDOISE pour former un système associant l'accroche d'aimants et l'écriture à la craie.

SUPPORTS : Bois et dérivés (MDF, contre-plaqué...), anciennes peintures, plaques de plâtres cartonnées, plâtre, enduit, béton, métaux non ferreux, verre, stratifié, céramique....neufs ou anciens après travaux préparatoires.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Mat
Coloris : Gris foncé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7B ₂
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/i : valeur limite en UE : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 40 g/l de COV.
Densité à 20°C	2,36 +/- 0,5
Viscosité à 20°C	Liquide crémeux
Extrait sec en poids	83 +/- 2 %
Liant	Résines acryliques
Solvant	Eau
Rendement	6 à 8 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

CONDITIONNEMENTS : ½ L - 3L

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

COMUS®

MAGNETIQUE Peinture magnétique

CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS : De 2 à 4 couches
6 à 8 m² / L / couche

Air ambiant : 20°C / %HR : 60%

Hors poussière : 30 min
Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 4 heures

DILUTION :

NE PAS DILUER - NE PAS MELANGER AVEC UNE AUTRE PEINTURE
Nettoyage du matériel : Eau immédiatement après l'application

CONSEILS

D'APPLICATION : Selon le DTU 59.1. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Bien mélanger le produit avant emploi. Eliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

SUPPORT	PREPARATION	SOUS-COUCHE	FINITION
Anciennes peintures acryliques	1- Ponçage 2- Dépoussiérage 3- Lessivage		COMUS MAGNETIQUE pur : 2 couches minimum
Bois et derives (bruts et absorbants)	1- Ponçage 2- Dépoussiérage 3- Lessivage	Avec une souche adaptée	
Autres supports	1- Ponçage 2- Dépoussiérage 3- Lessivage	Ancorprim'O pur ou Ancorprim pur	

Création d'un tableau ardoise magnétique : Choisir de préférence un support rigide pour un meilleur résultat d'effacement : médium, contreplaqué, stratifié...

- 1 couche d'ANCORPRIM ou d'ANCORPRIM'O
- 3 couches minimum de COMUS MAGNETIQUE
- 1 à 2 couches de COMUS ARDOISE

Observations :

Plus le nombre de couches de peinture magnétique est important, plus la force d'attraction créée augmente.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS – 2 Rue Henri Rol Tanguy – 91180 St Germain Lès Arpajon – Tél : 01.69.88.13.10 – www.solutions-comus.com

EDITION JUIN 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE