

PRO-setral-11 X (Spray)	Nr. 050518
Protection anticorrosion cireuse pour le stockage à long termes et le transport maritime	Conditionnements: aérosol de 400ml bidon de 5l bidon de 20l Autres conditionnements sur demande

Domaines d'application

En tant que protection anticorrosion à long terme pour surfaces métalliques, ex. outillage et moules. Idéal lors du transport maritime ou pour l'électroérosion. Parfait pour la protection intérieure comme extérieure d'agrégats et de pièces de machines.

Propriétés

- Excellente protection anticorrosion à long terme
- Fortement hydrofuge
- Laisse les marquages visibles
- Résistante à l'eau de mer
- Sans silicone
- Compatible avec les métaux et autres matériaux résistants aux solvants.
- Economique à l'emploi

Utilisation

- Application par aérosol, pinceau ou système de pulvérisation sur surfaces propres et dégraissées
- Bien agiter avant emploi (aérosol)
- Temps de séchage courts à température ambiante
- Une couche épaisse améliore la protection anticorrosion
- Pour de nombreuses applications, il est préférables d'éliminer la cire avant toutes autres opérations, nous recommandons l'utilisation du CLEAN-s-AN/U
- La durée de stockage minimale du produit est de deux ans, si le produit est conservé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec et tempéré (à l'abri des rayons du soleil).
- Du fait du grand nombre d'applications possibles, nous recommandons, avant toute première utilisation, d'effectuer des tests préalables.

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace les précédentes.

Données techniques

Couleur	Blanc-crème		DIN ISO 2049
Base	Cire synthétique dans du solvant		
Densité à 15°C	0.715	g/cm ³	DIN ISO 51757
Viscosité à 40°C	0 - 0	mm ² /s	DIN 51562
Test de corrosion-Kesternich	> 138	rounds	DIN ISO 6270-2AHT
Test de corrosion 100h	0		DIN 51359
VbF	A I		
Larges plages de températures	- 40 - + 70	°C	

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.á.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

Toutes ces informations sont données à titre indicatives et correspondent aux valeurs qui nous sont connues lors de leur publication. Celles-ci ne constituent en rien une assurance de performances et ne font pas office de garantie vis-à-vis des applications propres à chaque utilisateur. Toutes ces informations peuvent à tout moment, sans consultation préalable, être modifiées. Cette version remplace les précédentes.