AF---M070

Pâte texturisante pour Polyuréthane - Grain Moyen

Caractéristiques principales :

• Son introduction dans la finition PU permet d'obtenir une surface texturée uniforme, avec une granulométrie parfaitement homogène et sans auréole. Principalement utilisée dans les finitions pigmentées.	• Augment la dureté superficielle, la résistance à l'écriture et à l'abrasion. • Réduit le glissant de la surface.

Version :

***I*-----**	Transparente

Emploi conseillé :	• A introduire dans les finitions Polyuréthanes pigmentées afin d'obtenir une surface texturée
Préparation du produit:	Introduire dans le produit à texturer, à raison de 15% sur le composant A. Après introduction, disperser énergiquement

Caractéristiques physico-chimiques

Extrait sec (%)	46 ± 2
Poids spécifique (g/cm^3)	0,900± 0,030
Viscosité Brookfield à 23°C (cps) Brookfield (somde 3, 20 rpm)	2500 ± 3000

Nota :

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle d'un sédiment dans le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

L'introduction de l'AF---M070 dans les finitions PU réduit la brillance d'environ 10 gloss

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@rennerItalia.com www.rennerItalia.com

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS QUI FIGURENT DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE LE PRODUIT CORRESPOND EFFECTIVEMENT À SES BESOINS, EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES D'APPLICATION, DES SUPPORTS UTILISÉS ET DES CONDITIONS AMBIANTES D'APPLICATION