

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **PRIMAIRE**

Référence Produit : **AP10874**

Désignation de Produit : **Primaire d'accrochage blanc**

Durcisseur : /

Description

Le AP10874 est une imprégnation de fond idéale pour la protection des bois. Son fort pouvoir isolant permet le blocage des tannins et des cires (faire un essai préalable). Il est également un bon primaire d'accrochage, prêt à l'emploi.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	
Densité	1.35
Viscosité	17'' DIN 4 à 20°C
Extrait sec (%)	53%

Consignes d'utilisation

Préparation du support : Un ponçage méticuleux est particulièrement important au grain 150 pour bois tendre et 180 pour bois dur. Sur bois déjà vernis. Egrenier au grain 240.

Epaisseur recommandée : 1 à 2 couches avec séchage intermédiaire de 4h

Nettoyage du matériel : Eau ou détergent neutre

Durée de vie en pot : /

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Conserver à une température > 5 °C. Ne pas déverser les résidus dans les égouts. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.



Performances

Sec au toucher :	45 min
Manipulable :	2h
Recouvrable :	12h minimum
Dur :	/
Réticulation complète :	/

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

Rendement théorique

80 g/m²

Conditionnement

200 ml / 450 ml / 1L / 2.5L / 5L / 20L

Stockage

Stocker à une température > 5°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 15 mois dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

