



FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	B02xxxx - BASE MATE A REVERNIR
Type de Produit	Base mate POLYURETHANE bi-composant / Adhérence / Opacité
Catalyseur :	DUR 19150 à 10% vol.

DOMAINE D'UTILISATION :

Base mate bi-composant avec d'excellentes propriétés d'adhérence. Doit être recouvert par une laque ou un vernis de nature polyuréthane aliphatique type PF018 ou PF082.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) :

Aspect :	Mat / satin
Densité :	1.05 +/- 0.1
Extrait Sec :	28%
Dilution (pistolet pneumatique)	PFD1 pour grandes surfaces ou bases métal : 10 à 15% DV9955 en standard : 20 à 30%
Vie en Pot	4 h
Viscosité :	60 sec CA N°4
Sec au toucher	5-10 min
Manipulable	30 min
Recouvrable	4 h mini en fonction de l'épaisseur à 20°C / au-delà de 48h égrainer pour assurer l'adhérence.
Dur	24 à 48 h
Rendement théorique :	14 m²/L pour 25 µ sec

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.



www.peintures-simab.com

OBSERVATIONS :

S'applique en 1 à 2 couches sur support, sain, sec, dégraissé et dépoussiéré. Application de préférence sur support apprêté en couche mouillée ou par voiles successifs.

Application sur matières plastiques : nous consulter pour connaître la compatibilité.

Epaisseur sèche recommandée : 15 à 30 µm.

HYGIENE ET SECURITE :

Conservation :
Stocker à une température inférieure à 25°C
dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de
toute source d'ignition

2 ans en emballage d'origine.

Conditionnement :

1L / 5L / 20L

Teintes

Sur demande

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes.