

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **VERNIS**

Référence Produit : **C5xx**

Désignation de Produit : SOFT C520 mat,
SOFT C540 satiné 1/2 brillant,
SOFT C560
SOFT C590 brillant

Durcisseur : /

Description

Le SOFT C5xx est un vernis de finition nitrosynthétique spécialement formulé pour les bois demandant une finition à pores fermés (ex : merisier, chêne). Il est utilisé dans l'industrie de l'ameublement, tournerie, agencement etc..., sur placage ou massif naturels ou teintés au préalable 1 ou 2 couches de fond dur polyuréthane ou cellulosique.

Sa couleur en pot est d'aspect laiteux et légèrement ambré, et une fois appliqué, il est d'aspect transparent. Il a un fort pouvoir garnissant, un rendu parfait, une dureté de surface remarquable, une très grande résistance à la rayure et un toucher très soyeux. Il est utilisable sur tous les fonds classiques (cellulosique, PU, aminoplaste).

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	
Densité	NFT 30020 0,93
Viscosité	(coupe Afnor 4 à 20°) NFT 30004 50 sec. ± 2
Extrait sec (%)	NFT 30084 Méthode A 28% ± 1%
Point éclair	< 21°C



Caractéristiques du film sec :	
Résistance à l'extérieur	déconseillé
Résistance au jaunissement	Eviter des teintes blanches ou de couleur Adapté sur tous les tons bois traditionnels
Résistance aux produits domestiques	Bonne pour un vernis cellulosique
Durété Persoz	> 200 sec
Brillant (Briancemètre à 60°)	C520 : 20 Gloss ± 3 C540 : 40 Gloss ± 3 C560 : 60 Gloss ± 3 C590 : 90 Gloss ± 3

Préparation du support : Sur bois poncé
Epaisseur recommandée : /
Nettoyage du matériel : DV9960
Durée de vie en pot : /

Procédure de mélange :	Airless	Airmix	Brosse	Pneumatiques
C500	100	100	100	100
DV9955	2	5	0 à 5	10

Performances

Hors poussière : 10 min
Sec au toucher : 30 min
Manipulable : /
Ponçable : 2h
Recouvrable : /
Dur : /
Réticulation complète : /

Les valeurs données ci-dessus le sont pour une consommation normale de 100 à 120g/m²

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

Rendement théorique

100 à 120g/m²

Conditionnement

En bidon de 1L / 5L / 10L / 25L

Stockage

Stockier à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.



Hygiène / Sécurité

Agent d'extinction : Mousse - Poudre - CO2.

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

