

## Technical Data Sheet

# PercoTop<sup>®</sup> Multitoning Additive

CS214

### Description

PercoTop<sup>®</sup> Multitoning Additive est un additif spécial pour application multi-tons de PercoTop<sup>®</sup> 9675, PercoTop<sup>®</sup> 9700, PercoTop<sup>®</sup> 9600 et de PercoTop<sup>®</sup> 9635.  
Composition à base de solvant.

### Produits

CS214 PercoTop<sup>®</sup> Multitoning Additive

### Propriétés

- Le pouvoir couvrant est assuré très vite en ajoutant le CS214, ce qui facilite le revêtement multi-tons décoratif de camions et autocars.
- Utiliser pour application de lignes, petites formes et de textes.

### Valeur COV prêt à l'emploi (Directive CE 1999/13/EC)

- 876 g/l

## Préparation du produit

	Proportions de mélange	Volume	
	CS970/CS975	3	-
	CS960/CS935	-	4
	CS710	1	1
<b>Diluant</b>	CS214	+ 15-20 %	+ 20 %
	<b>Durée de vie à 20°C</b>	30-40 minutes	
<b>Remarques</b>	Voir la fiche technique spécifique pour les spécifications techniques d'application et le choix de l'activateur.		

## Technical Data Sheet

# PercoTop<sup>®</sup> Multitoning Additive

CS214

## Séchage

Temps de séchage à 20°C	45 minutes - 1 heure
----------------------------	----------------------

## Remarques spéciales

<ul style="list-style-type: none"><li>• Un ruban synthétique spécial est recommandé comme ruban cache.</li><li>• Si, pendant l'application, plusieurs lignes sont séchées au four plusieurs fois, il est nécessaire de poncer entre les couches.</li><li>• En appliquant le CS214, la préparation de la finition ne donnera des résultats qu'avec les activateurs à extrait sec très élevé.</li></ul>
---

## Données du produit

Viscosité initiale	< 15 s DIN 4
Point-éclair	22°C

	Extrait sec Poids (%)	Extrait sec Volume (%)	Poids spécifique (kg/l)	Pouvoir couvrant théorique (à 40 µ) (m <sup>2</sup> /kg)	Consommation produit théorique (à 40 µ) (g/m <sup>2</sup> )
Forme livraison	0,68	-	0,88	-	-

## Technical Data Sheet

# PercoTop<sup>®</sup> Multitoning Additive

CS214

## Remarques

<b>Stabilité au stockage</b> à 5°C jusqu'à 35°C	Voir l'étiquette sur l'emballage original.
--	--

<b>Données de sécurité</b>  Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
--

<b>Information</b>  Ces données s'appliquent uniquement aux produits mentionnés sur cette notice et ne peuvent en aucun cas être utilisées en combinaison avec d'autres produits ou systèmes. Ces informations ne peuvent être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité et nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'utilisation du produit. La présente fiche technique remplace toutes les précédentes.
--