



DN, DS, DP---MXXX

Diluants pour produits Nitro, Synthétiques, Polyesters & Autres – Résumé

Diluants pour vernis nitro

CODE	Poid Spécifique (Kg/lit ± 0,03)	INDICE DE RAPIDITE'	CARACTERISTIQUE PRINCIPALES
DN---M020	0,850	Moyen	Diluant usage général, caractéristique d'évaporation moyenne, convient pour plusieurs types d'applications, garantie en même temps une bonne mouillabilité et un séchage rapide. En cas de température et humidité élevées, peut être additionné à 5 - 10 % avec DT---M075 pour régulariser le séchage et prévenir des phénomènes de blanchissement de la pellicule.
DN---M028	0,850	Moyen/Lent	Diluant nitro avec courbe de séchage bien équilibrée. Le séchage est plus rapide au début, puis ralentie en garantissant une mouillabilité excellente. Il prévient le blanchissement de la pellicule causée par l'humidité ambiante élevée.

Diluants pour vernis polyesters

CODE	Poid Spécifique (Kg/lit ± 0,03)	INDICE DE RAPIDITE'	CARACTERISTIQUE PRINCIPALES
DP---M040	0,890	Rapide	Diluant pour vernis PE pour usage général, excellent coupage de la viscosité, bonne mouillabilité et séchage rapide.
DP---M041	0,900	Lent – Réactif	Diluant réactif pour vernis PE. Son emploi garantie une excellente mouillabilité et un étalement parfait. Participe à la réaction de durcissement du PE et aide au séchage du système. Limite de conservation : 6 mois.

Diluants pour vernis synthétiques

CODE	Poid Spécifique (Kg/lit ± 0,03)	INDICE DI RAPIDITE'	CARACTERISTIQUE PRINCIPALES
DS---M030	0,795	Moyen – Lent	Diluant pour usage général avec caractéristiques solvants et d'évaporation qui conviennent à un usage avec vernis synthétiques.