



DT---MXXX

Diluant pour Teintes et Colorants – Tableau Récapitulatif

CODE	Poids Spécifique (Kg/lit ± 0,03)	INDICE DE RAPIDITE	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
DT---M070	0,790	Rapide	Si le produit est utilisé pur il est conseillé seulement pour des applications au pistolet, pour obtenir un effet de nébulisation élevée et une absorption réduite de la teinte (uniformité de coloration et marquage du pore réduit). Etant donné qu'il s'évapore très rapidement, s'il est utilisé avec du matériel non adapté ou par des utilisateurs peu expérimentés les marques des coups de pistolet peuvent être plus évidentes. Si mélangé avec de l'eau (toutes proportions eau-diluant sont possibles) le produit peut être utilisé très efficacement pour l'application au pistolet manuel sur des support de grandes dimensions (par ex.. :portes) en combinaison avec les teintes des séries TM---M006 ou TY---M001, garantissant une excellente mouillabilité et uniformité de la teinte tout en favorisant l'évaporation de l'eau. Il est souvent utilisé comme diluant rapide pour vernis polyesters.
DT---M071	0,915	Très lent	Seul, il est utilisé comme dilant pour l'application des teintes au rouleau. En application au pistolet, il peut être additionné en petites quantités à des diluants plus rapides pour ralentir le séchage, améliorer la mouillabilité et le marquage du pore.
DT---M072	0,900	Très lent	Seul, il est utilisé comme dilant pour l'application des teintes au rouleau. En application au pistolet, il peut être additionné en petites quantités à des diluants plus rapides pour ralentir le séchage, améliorer la mouillabilité et le marquage du pore. Plus lent que le DT---M071
DT---M074	0,820	Moyen-lent	Mélange équilibré de solvants idéal pour l'application des teintes au pistolet. Garantit un excellent mouillage de la surface en maintenant des temps de séchage relativement rapides.
DT---M075	0,890	Lent	A ajouter à d'autres diluants en application au pistolet, lorsqu'il faut ralentir la vitesse de séchage et augmenter la mouillabilité et le marquage du pore. Utilisable aussi comme diluant retardeur (à 5 – 10 %) dans les produits celluloseux pour en réguler le séchage en périodes chaudes et à humidité élevée, évitant ainsi les phénomènes non désirés de voile ou de blanchiment du film.
DT---M076	0,930	Lent	A ajouter à d'autres diluants en application au pistolet, lorsqu'il faut ralentir la vitesse de séchage et augmenter la mouillabilité. Améliore notablement la facilité d'essuyage de la teinte au chiffon.
DT---M078	0,820	Moyen-lent	Analogue au DT---M074, duquel il diffère par une courbe d'évaporation plus rapide.

Nota :

non sujet à péremption