

## FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **PEINTURE**

Référence Produit : **DV01-31069**

Désignation de Produit : **Peinture Mat Natur' (écolabel)**

Durcisseur : /

### Description

Le DV01-31069 est une peinture de finition mate sans odeur, à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse destinée aux murs et plafonds en intérieur sur supports tels que plaque de plâtre cartonné, plâtre brut, enduit à l'eau, ancienne peinture. Elle a un bon pouvoir opacifiant et garnissant, résiste au lustrage et bénéficie d'une rapidité de séchage et de recouvrement tout en étant perméable à la vapeur d'eau.

### Caractéristiques Physiques (à 20°C)

| CARACTERISTIQUES PHYSIQUES |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Brillance                  | Aspect Mat                                   |
| Densité                    | 1.50 +/- 0,05 Kg/l.                          |
| Viscosité                  | /                                            |
| Extrait sec (%)            | En poids: 56 +/- 2% en<br>volume: 38 +/- 2%. |

### Consignes d'utilisation

Préparation du support :

Le support doit être nettoyé, poncé (grain fin) et dépoussiéré au préalable avant l'application. Le support doit être propre, sec

et sain. Sur les anciennes peintures mates, satinée et brillantes acryliques adhérentes : ponçage pour éliminer les parties mal adhérentes ou lessivage pour casser le brillant, et rinçage à l'eau claire.

- Sur les bois bruts tendres (sapin/pin), anciennes peintures mates, satinée et brillantes acryliques et enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné, carreaux de plâtre : appliquer 1 couche de PEINTURE IMPRESSION NATUR'.



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Epaisseur recommandée : | 2 couches maximum |
| Nettoyage du matériel : | eau               |
| Durée de vie en pot :   | /                 |

## Performances

|                  |         |
|------------------|---------|
| Sec au toucher : | 2h      |
| Manipulable :    | /       |
| Recouvrable :    | 6h      |
| Dur :            | /       |
| Taux de COV :    | < 1 g/L |

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air.

Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

## Rendement théorique

7 à 9 m<sup>2</sup>/l

## Conditionnement

En bidon de 5L / 15L

## Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.  
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

## Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau. Protégeons l'environnement.

- Laver soigneusement le matériel après utilisation. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient, laisser cette eau s'évaporer. Le résidu sec peut alors être jeté à la poubelle.
- Bien essuyer le matériel. Bien refermer l'emballage après usage. Veillez à déposer votre emballage vide dans une déchetterie. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni brûlés à l'air libre, ni rejetés dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

