

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **LASURE**

Référence Produit : DV04

Désignation de Produit : **LASUCRYL**

Durcisseur : /

Description

LASUCRYL est une lasure en phase aqueuse destinée à la protection et décoration des boiseries extérieures. Le profil thixotropique du produit facilite les applications verticales sans coulure ni éclaboussures, aussi bien à la brosse qu'au pistolet.

Le LASUCRYL contient des fongicides et des absorbeurs d'UV ; il peut donc être utilisé en incolore et assurer tout de même une protection anti-UV du bois (évite la décoloration du bois). Ce produit allie performances techniques et respect de l'environnement (performance et longévité accrues par rapport aux lasures solvantées classiques).

Le LASUCRYL donne un film souple et élastique avec une excellente protection anticryptogamique et anti-bleu.

Domaines d'utilisation

LASUCRYL est une lasure recommandée pour tous supports situés à la verticale ; vos fenêtres, volets/persiennes, portes d'entrée, mobilier de jardin, gloriettes et claustras, éléments bois des balcons, poutres sous-toit, lambris et bardages extérieurs, barrières et palissades.

Caractéristiques Physiques (à 23°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Aspect du fi	Satin 30 gloss
Aspect en pot	Laiteux
Viscosité	8000 +/- 1000
Extrait sec (%) massique	40 +/- 2%
Densité	1.03 +/- 0.03
PH	Entre 8.5 et 9.5



Consignes d'utilisation

Préparation du support :	S'applique sur bois sec, dégraissé, égrainé et dépoussiéré. Sur bois exotiques et Red-Cedar, dégraisser à l'acétone ou à l'acide oxalique
Epaisseur recommandée :	2 minimum à 3 couches
Matériel d'application :	Brosse, rouleau <i>Pour les menuiseries industrielles : Nous consulter</i>
Dilution :	0 à 10% d'eau
Nettoyage du matériel :	A l'eau aussitôt après utilisation
Durée de vie en pot :	18 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35°C.
Teintes :	Miel, Gris, Acajou, Teck, Noyer, Chêne clair

S'applique sur bois sec, dégraissé, égrainé et dépoussiéré en 2 couches minimum voire 3 pour les bois n'ayant jamais reçu de traitement (diluer la 1^{ère} couche à 10 /20 % d'eau).
Sur bois exotiques et Red-Cedar, un dégraissage à l'acétone ou l'acide oxalique est indispensable.

Eviter le contact avec l'eau durant 24 à 48 h suivant l'application de la dernière couche.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 30°C.

Bien mélanger avant utilisation.

Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température supérieure à 15 °C. Les films de vernis formés à des températures trop faibles montrent des résistances chimique et mécanique inférieure aux qualités obtenues lors d'un séchage réalisé dans des conditions standard.

Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, over sprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.

Performances

Sec au toucher :	2 h
Recouvrable :	6 h
Dur à cœur :	/
Taux de COV :	Valeur limite UE pour ce produit. (Cat. E: 130 g/l). Ce produit contient au maximum 38 g/l de COV.

Rendement théorique

8 m²/l suivant nature des fonds et application.

Conditionnement

En bidon de 1L – 2.5L – 5L – 10L – 25L



Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

- Produit nocif, irritant et inflammable.
- Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation.
- Produit nocif en cas d'ingestion, de contact avec la peau ou d'inhalation et irritant pour les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
- Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.
Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.



Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

