



FICHE TECHNIQUE

Date de mise à jour : Juillet 2013

L'Effet Métal

Finition Alu – Zinc – Fer – Cuivre - Bronze

1. Préparation de la surface

Application d'un primaire Hydrobloc ou Hydrobloc Plus 2K suivant le support. Egrénage au grain 240.

2. Préparation de la peinture

le mélange des composants :

Mélangez la base B dans la base A. Bien mélanger. Ajoutez la solution C et mélangez longuement afin d'obtenir un mélange uniforme.

Pour une application au pistolet, ajoutez 5 à 10% d'eau.

Attention, une fois le produit catalysé, le temps d'application est de 1H30.

3. Application de la peinture à effet métal

Portez des gants de protection. La peinture à effet métal peut s'appliquer aussi bien au pistolet au rouleau ou à la taloche suivant l'effet décoratif que vous souhaitez obtenir.

- Application Pistolet : vous obtiendrez un effet lissé.

Munissez-vous d'un pistolet à buse de 2.5.

Appliquez la peinture comme une laque classique. N'hésitez pas à charger généreusement (tout en veillant aux coulures).

Grammage : 0.5 à 1 kg/m². Laissez sécher 24h.

- Application Rouleau/Brosse/Taloche : vous obtiendrez des effets structurés / pommelés.

Déversez votre peinture sur votre support puis étalez uniformément à l'aide d'un rouleau/brosse/taloche. Laissez prendre le produit env. 5 minutes puis revenez travailler vos effets décoratifs.

Grammage : 0.5 à 1kg/m². Laissez sécher 24h.

4. Ponçage Manuel ou Mécanique

| Ponçage | Manuel | Mécanique |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Eponge Bloc Grain 80 | Grain 320 |
| 2 | Eponge Bloc Grain 150 | Grain 600 |
| 3 | Laine d'acier 000 | Grain 1 000 |
| 4 | | Grain 2 000 à 4 000 |

Puis rincez la surface.

5. Vernis (obligatoire, ne négligez pas cette étape)

Une fois le support sec et dépoussiéré, appliquez le **VERNIS LUNICOAT DTM** de la matité de votre choix (Mat, Satiné, Brillant).

Pour un plan de travail; il est conseillé d'utiliser le vernis **SIMACRYL HES HYDRO**.

6. Conditionnements

0,75Kg – 1,5Kg – 4,5 Kg

