FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit :	**ANTIFOULING**
Référence Produit :	DVA7
Désignation de Produit :	ANTIFOULING SME
Durcisseur :	/

Description

Antifouling à SME sans étain, avec cuivre, conçu pour durée la saison des bateaux immergés dans des eaux de moyennes ou fortes salissures.
Cet antifouling est adapté à tous les supports : polyester, acier, bois, sauf ceux en alliage léger
(Ne pas appliquer sur de l'aluminium).
Cet antifouling, à base de liants acryliques, permet l'adhérence directe sur support polyester préalablement déglacé et apprêté.
L'ANTIFOULING SME est compatible avec la plupart des antifoulings.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	Satiné
Densité	1.47 + 0.05
Viscosité	115 + -25 poises
Epaisseur du film sec par couche	50 µ
Extrait sec massique (%)	70 % + - 3%
Point éclair	+ 27°C
Vitesse relative d'évaporation	/
Paramètre de solubilité (Hildebrand)	/
Température d'utilisation	+5°C à + 35°C

Consignes d'utilisation

Sur coque neuve : Nettoyer le polyester nu à l'aide du décirant-dégraissant, laisser sécher. Appliquer un primaire d'accrochage pour améliorer l'adhésion de l'antifouling.
Sur ancien antifouling : Nettoyer le support de toutes salissures, éliminer tout défaut de surface (bulles, décollements...)
Si la nature du fond est inconnue, il est conseillé d'éliminer complètement l'ancien antifouling ou d'appliquer la sous-couche isolante.
Rappel: Ce produit contient de l'oxyde de cuivre, il ne doit pas être utilisé sur le support aluminium.

Bien homogénéiser le produit avant son application. Prendre soin d'appliquer une bande cache pour délimiter la surface à peindre. Masquer les anodes afin de ne pas les recouvrir d'antifouling.
Appliquer 2 couches d'ANTIFOULING SME de 50 µ (film sec), soit 120 µ humides pour une bonne protection. Sur les zones sensibles (ligne de flottaison, safran, …), rajouter une 3ème couche.
Laisser sécher 4 heures minimum avant la mise à l'eau. On obtient des résultats très supérieurs en respectant 24 heures de séchage avant la mise à l'eau.

Pour le ponçage de l'antifouling il est indispensable de porter un masque afin de ne pas inhaler les poussières toxiques. Utiliser gants, masques et vêtements de protection. Conserver hors de portée des enfants.

Consignes d'utilisation

Matériel :	Pinceau, rouleau, pistolet
Dilution :	A éviter – si besoin Diluant D1 à 5% maxi Produit prêt à l'emploi pour pinceau et rouleau
Epaisseur recommandée :	100 µ
Nettoyage du matériel :	Solvant
Durée de vie en pot :	/

Performances

Séchage hors poussière :	45 min
Sec au toucher :	1 h
Recouvrable :	3 h
Mise à l'eau minimum :	4 h

Rendement théorique

8 – 10 m²/l

Conditionnement

En bidon de 2.5L

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.
Durée de conservation : 1 an dans son emballage fermé.

Hygiène / Sécurité

- Produit nocif, irritant et inflammable.
- Consulter la fiche de données de sécurité du produit avant utilisation.
- Produit nocif en cas d'ingestion, de contact avec la peau ou d'inhalation et irritant pour les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.
- Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Consulter un spécialiste.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

Produit réservé aux utilisateurs professionnels. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.