

Date	Support	Ponçage						
03/01/2018	Métal dégraissé							
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m ²)	Séchage	Observations
PF051-015	SIMAPRIM PU BEIGE	DUR19150 à 20 %		DV9955 de 0 à 20 %	Pistolet	120/150	5H	
Egrenage 320/400								
VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours mini	
JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet Patine buse 0.8 maxi	20/30	1 nuit	
Le chrome est appliqué en voile avec essuyage de la surface quand le produit est sec. Pour avoir un chrome plus blanc, il faut répéter plusieurs fois l'opération, mais attention, il faut toujours avoir l'effet miroir								
VT07N-32246	Vernis Chromé Estée Lauder	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%				
La finition peut se faire en 1 couche normal direct - ou une première couche très diluée en voile mais mouillant et après séchage si besoin, une couche normale.								
Remarques								