simab
fabricant de peintures et vernis

FICHE PROCESS

"*Echantillon chrome sur métal*"

Référence : ***ECHP-32248/1***

Date	Support	Ponçage
03/01/2018	Métal dégraissé	

FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
	PF051-015	SIMAPRIM PU BEIGE	DUR19150 à 20 %		DV9955 de 0 à 20 %	Pistolet	120/150	5H	
	Egrenage 320/400								
	VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours mini	
	JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet Patine buse 0.8 maxi	20/30	1 nuit	
	Le chrome est appliqué en voile avec essuyage de la surface quand le produit est sec. Pour avoir un chrome plus blanc, il faut répéter plusieurs fois l'opération, mais attention, il faut toujour avoir l'effet miroir								
	JBM670	Finition Acrylique Transparent Brillante	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	120/150	1 nuit	
	La finition peut se faire en 1 couche normal direct - ou une première couche très diluée en voile mais mouillant et après séchage si besoin, une couche normale.								

Remarques

SIMAB - Z.A. La Verdure Bd Gustave Eiffel 85170 BELLEVILLE SUR VIE - Tél : +33 (0)2 51 41 15 15 - Fax : +33 (0)2 51 41 15 16
contact@peintures-simab.com - www.peintures-simab.com