

Date	Support		Ponçage					
08/01/2018								
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m ²)	Séchage	Observations
 ECHP	ECHANTILLON PHYSIQUE							
 FLM042C01	Fond Primer Noir Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40		DV9955 à 10%	Pistolet	180	8 h	
Egrenage 320/400								
 LP17A-R9005	Laque PU Grand Brillant 100 Gloss RAL9005	FCM640 à 70-100%		DFM600 à 10%	Pistolet	150	2 jours minimum	
 JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet à patine 0.8	20/30	1 nuit	
Le chrome est appliqué en voiles avec un petit pistolet buse 0.8 avec un essuyage entre chaque couche de chrome. Pour avoir un beau chrome, il faut surcoucher, mais surtout, il faut toujours avoir l'effet miroir								
 PF018VB95	SIMACRYL HES VERNIS BRILLANT	DUR19150 à 50 %		DV9955 de 5 à 15%	Pistolet	120	1 nuit	
La finition peut se faire en 1 couche normale direct- ou une première couche très diluée en voile mouillant et après séchage, mettre une couche normale								
Remarques								