

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application	Exposition			
18/01/2018								
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m ²)	Séchage	Observations
 FLM042C02	Fond Primer Blanc Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40		DV9955 à 10%	Pistolet		12H00	
Egrenage Gr320								
 LP07W-R3001	Laque PU Sat 25 Gloss RAL3001	TH0720 à 50 %		DV9955 de 10 à 20%	Pistolet		4h00	
Egrenage Gr320								
 VT10D-32306	Vernis Nacré Orange	FCM070 à 30%		DV24016 à 30%	Pistolet		4h00 mini. 2 couches avec 1 min d'intervalle	
 JBM671	Finition acrylique brillante	FCM640 à 100%			Pistolet		12H00	
egrenage GR500								
 JBM671	Finition acrylique brillante	FCM640 à 100%			Pistolet			

Remarques

