

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application			Exposition		
18/09/2018									
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
Ponçage grain de 180									
	TI1210	Isolant PU au pistolet	TH0765 à 100 %		-	pistolet		4h00 mini.	
Egrenage grain de 320									
	FLM042C02	Fond Primer Blanc Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40 % en masse			pistolet		4h00 mini.	
Egrenage grain de 320									
	LP07W-S0002	Laque PU Sat 25 Gloss S0502-B	TH0720 à 50 %		DV9955				
	LP07W-S0265	Laque PU Sat 25 Gloss S1002-B	TH0720 à 50 %		DV9955	pistolet		4h00 mini.	
Egrenage grain de 320									
	PS01R-S0265	Patine Solvante S1002-B				pistolet + jexage		10 minutes	
	JL25M375	Bicouche acrylique NJ M1	FCM070 à 10%						
Remarques									

