

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application	Exposition				
19/09/2018									
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
Ponçage Grain 180									
	FLM042C02	Fond Primer Blanc Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40 % en masse		DV995 à 20%	Pistolet		4H	
Egrenage Grain 320									
	LP16N-R9002	Laque PU Mat 10 Gloss RAL9002	FCM040 à 50%		DV 9955 à 20%	Pistolet		4H	
Remarques									

