

Date		Support			Ponçage				
28/11/2017		Métal dégraissé							
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
	PF051-015	SIMAPRIM PU BEIGE	DUR19150 à 20 %		DV9955 de 0 à 20 %	Pistolet	120/150	5H	
Egrenage 320/400									
	VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours mini	
	JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet Patine buse 0.8 maxi	20/30	1 nuit	
Le chrome est appliqué en voile avec essuyage de la surface quand le produit est sec. Pour le chrome noir, il faut mettre moins de chrome pour avoir l'effet chrome noir									
	JBM670	Finition Acrylique Transparent Brillante	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%				
La finition peut se faire en 1 couche normal direct - ou une première couche très diluée en voile mais mouillant et après séchage si besoin, une couche normale.									
Remarques									