

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application	Exposition			
28/11/2017								
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m ²)	Séchage	Observations
ECHP	ECHANTILLON PHYSIQUE							
FLM042C01	Fond Primer Noir Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40 % en masse		DV9955 à 10%	Pistolet	180	8 h	
Egrenage 320/400								
VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours minimum	
JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet à patine 0.8	20/30	1 nuit	
Le chrome est appliqué en voiles avec un petit pistolet buse 0.8 avec un essuyage entre chaque couche de chrome. Pour avoir un beau chrome, il faut surcoucher, mais surtout, il faut toujours avoir l'effet miroir.								
VT07N-30678	Finition PU Chrome jaune	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	120	1 nuit	

La finition peut se faire en 1 couche normale direct - ou une première couche très diluée en voile mouillant et après séchage, mettre une couche normale.

Remarques

