

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application	Exposition			
15/01/2018	Métal dégraissé							
FT Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m ²)	Séchage	Observations
 VT07N-30635	Laque noire chrome	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	150	2 jours mini	
 JWM071C40	Vernis effet chrome profond miroir				Pistolet Patine buse 0.8 maxi	20/30	1 nuit	
<i>Le chrome est appliqué en voile avec essuyage de la surface quand le produit est sec. Pour avoir un chrome plus blanc, il faut répéter plusieurs fois l'opération, mais attention, il faut toujours avoir l'effet miroir</i>								
 JBM670	Finition Acrylique Transparent Brillante	FCM070 à 50%		DFM600 à 20%	Pistolet	120/150	1 nuit	
<i>La finition peut se faire en 1 couche normal direct - ou une première couche très diluée en voile mais mouillant et après séchage si besoin, une couche normale.</i>								
Remarques								