

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application	Exposition				
19/01/2018									
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
	JLM070	Fond Acrylique	FCM070 à 10%		DV9955 à 10%	Pistolet		8H00	
Egrenage gr320									
	JLM070	Fond Acrylique	FCM070 à 10%		DV9955 à 10%	Pistolet		8h00	
Egrenage gr320									
	JWM070C02	Vernis Nacré	FCM070 à 30%		DV24016 à 30%			4h00	
	JBM671	Finition acrylique brillante	FCM640 à 100%						
Egrenage gr. 500									
	JBM671	Finition acrylique brillante	FCM640 à 100%						
Remarques									

