

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application			Exposition		
22/01/2018									
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
Ponçage gr.180									
	TE06N-30687	Imprégnation Hydro Extérieure YMM042T13				Pinceau		8h00	
	TI1210	Isolant PU au pistolet	TH0765 à 100 %		-	Pinceau		4h00	
Egrener légèrement gr.320									
	PF081VB95	SIMACRYL HES THIXO VERNIS INCOLORE	DUR19449 à 33 %		DV9955 de 0 à 15 %	Pinceau		12h00 mini.	2 à 3 couches
Remarques									

