

Date	Support	Etat du support	Préparation	Domaine d'application			Exposition		
26/09/2018									
FT	Code article	Libellé article	Catalyseur	Accélérateur	Diluant	Application	Grammage (gr/m²)	Séchage	Observations
	FLM042C01	Fond Primer Noir Polyuréthane	FCM042 à 50 % en vol. /40 % en masse			Pistolet		4H	
Egrenage Grain 320									
	LP15N-34025	Laque PU Sat 25 Gloss Grise	FCM040 à 50 %		DV9955 à 20%	Pistolet		4H	
Egrenage Mirlon Rouge P360									
	PATINEJ52	Patine Noire J 52				Pistolet		1H	
Jexage Mirlon Rouge P360									
	JL25M375	Bicouche acrylique NJ M1	FCM070 à 10%		DV9955 à 20%	Pistolet		4H	
Remarques									

