

Fiche Technique

Apprêt Blanc Pour Bois Ext.
ED6810-9001 Bloqueur Tanin

Description et domaine d'utilisation

Apprêt Hydro Blanc phase aqueuse bloqueur de tanin, thixotrope pour application sur bois destinés à l'extérieur. La formulation de ce produit est particulièrement adaptée pour une résistance optimale face aux intempéries et aux agressions des ultra-violet.

Sa composition en résine spécifique particulièrement élastique permet aux films de vernis de suivre les variations dimensionnelles du bois et donc garantit une excellente tenue dans le temps.

Dans la formulation de ce Fond, il a été ajouté un fongicide améliorant les résistances de ce produit, mais en aucun cas, ce produit ne remplace le traitement préalable fait avec une imprégnation pour traiter le bois.

Caractéristiques techniques

Extrait sec :	52 % ± 1 en poids	Solvant :	Eau
Densité :	1,28 ± 0,03 Kg/l	Risque d'Inflammabilité :	Aucun
Viscosité :	90" Afnor 6 à 20°C	Sensibilité au gel :	Oui
Stockage :	6 mois (entre 5 et 35°C) A conserver impérativement à une température entre 5 et 35°C.		

Préparation produit et Application

Méthode d'application :	Au pistolet manuel, Airless, Electrostatique, Airmix et au robot.
Viscosité d'application :	En fonction du matériel on peut diluer le produit avec de l'eau.
Température d'utilisation :	> à 15°C
Quantité à appliquer :	100 à 150 µ humides
Nettoyage :	A l'eau

Séchage / Réticulation

Empilage :	12 H (20°C)
Manipulable :	2H (20°C)

Informations générales

Les conditions de mise en œuvre de nos produits ne nous étant pas connues avec précision et étant sujettes à variation, les éléments contenus dans cette fiche technique sont à considérer comme des valeurs d'orientation. Il est donc conseillé à l'utilisateur de vérifier par lui-même la conformité des finitions obtenues par rapport à ses exigences. La Société BECKER FRANCE ne pourrait être tenue pour responsable des désordres résultant de l'inobservation des recommandations ci-dessus.



Sherwin Williams France Finishes SAS

SIRET 381 632 629 000 22 – 381 632 629 RCS EVRY

UE/TVA : FR 12 381 632 629 – NAF 243 Z

Siege Social | Rue Boileau | 91530 Saint-Cheron | France | Tel +33 (0)1 60 81 13 00 | Fax +33 (0)1 60 81 13 13

Boutique | 5 Rue du Marais - Bat. B | 93100 Montreuil | France | Tel +33 (0)1 48 70 12 62 | Fax +33 (0)1 48 70 14 80

www.sherwin-williams.com