



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

EY---M377/--x38

Pate concentré en aluminium protégé pour finitions métallisés pour intérieur et extérieur

Caractéristiques principales :

• Bonne stabilité, formation réduite du gaz	• Diffusion facile
• Résistance élevée aux intempéries	

Versions:

EY---M377/--F38	Aluminium fine	11 micron	argent
EY---M377/--A38	Aluminium Moyenne Grosse	35 micron	argent brillant
EY---M377/--C38	Aluminium Grosse	50 micron	argent extra-brillant

Préparation : bien mélanger la pate. Introduire les pates dans le vehicule en les diffusant avec une légère agitation à travers d'une roue hélice à fin d'éviter un dommage des memes pates. La quantité à ajouter dépende du niveau de couverture qu'on veut obtenir avec une application de 100-150 micron.

Dosage d'utilisation :

RAL métallisés pures (es. R9006 e R9007): 10 % en 90% de NTR

RAL métallisés pigmentés (es. R810M): 5%

Nota

- Bien mélanger avant utilisation
- La péremption est de 12 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C;
- Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soient à une température supérieure à 15 °C.
- Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.