FI---M196

Isolant monocomposant pour cycle de vernissage pour l'extérieur

Caractéristiques du produit:

• Réduit le relevé de fibres • Idéal pour les cycles pigmentés pour extérieur. (survernis avec FL-XXM308/XXXX)	• Bon pouvoir isolant du MDF. L'excellente imperméabilité à l'humidité lui pemet d'etre adapté pour les cycles pour interieur et pour exterieur.

Version:

/-----	Transparent

Utilisation conseillée:	• Menuiseries et portes extérieures	• Meubles de jardin	• Parquet
Méthode d'application:	Trempé, pinceau, rouleau ou pistolet		
Préparation du produit:	en poids: FI ---M196 100 Diluant DF---M001 50	En volume: maintenir la proportion en poids.	

Caractéristiques physico-chimiques

Extrait sec (%)	9,5± 1
Densité (g/cm³)	0.906 ± 0.030
Viscosité DIN 4 (s) à23°C	16± 3

Caractéristiques d'application

N° conseillé de couches	max 1
Quantité par couche	max: 120 g/m²
Intervalle entre couche	-

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et UR% entre 45 et 65 : 100 g/m²	
Hors poussière	5'
Sec au toucher	25'
Survernissage	Min 30' – max 8 h

Séchage en tunnel : 100 g/m²		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiant	10'
Air laminaire	50°C	40'
Refroidissement	Ambiant	10'

Préparation du support:	Egrenage du support brut au grain 180 Dépoussièrage minutieux des résidus de ponçage
Survernissage:	Avec des produits PU pour interieur ou extérieur

Avertissement

La température minimum d'application est de 5°C. Après une longue période de stockage, vérifier l'éventuelle présence de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant l'utilisation.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com

I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE BOLLETTINO TECNICO CORRISPONDONO ALLA NOSTRA ATTUALE MIGLIORE CONOSCENZA. E' RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.