



FL---M042/--C01

Fond Polyuréthane Pigmenté Noir

Principales caractéristiques du produit:

• Application au pistolet et rideau • Excellent pouvoir couvrant et tenue sur les bords	• Résistant à l'enlèvement • Peut également être utilisé comme apprêt pour mousse de polyuréthane.
--	---

Versions:

FL---M042/--C01	Noir
-----------------	------

Utilisation conseillée:	• Parties planes	• Meubles montés	• Portes	• Mousse polyuréthane
Méthode d'application:	pistolet à godet, airless, airmix et rideau			
Préparation du produit:	en poids:		en volume:	
	FL---M042/--C01	100	FL---M042/--C01	100
	catalyseur FC---M043	40	catalyseur FC---M043	50
	diluant DF---M001	30	diluant DF---M001	30

Caractéristiques Physico-Chimiques

Extrait sec (%)	68 ± 2
Poids Spécifique (g/cm³)	1,330 ± 0,030
Viscosité Brookfield a 23°C (cps) [Spindle 4; 20 rpm]	4.500 ± 500 cPs
Pot life (h)	2

Caractéristiques d'application

N° recommandé de couches	max 3
Quantité conseillées par couche	max: 180 g/m²
Intervalle entre les couches	min: 1h max: 3 h

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65%: 150 g/m²	
Hors poussière	10 min
Sec au toucher	25 min
Survernissage avec finition	12 h
Ponçable	10 h
Empilable	12 h

Séchage en tunnel: 150 g/m²		
	Température	Temps
Flash Off	Ambiante	15 min
Air Laminaire	50°C	60 min
Refroidissement	Ambiante	15 min

Préparation du substrat: M.D.F: Ponçage du support brut avec du papier grain 180
Mousse de polyuréthane: enlèvement soigné des résidus de l'agent détachant

Survernissage: Avec finitions de polyuréthane ou nitro

Catalyseurs alternatifs:

FC---M042 à 40% en poids ou 50% en volume	Augmente la rapidité de séchage
FC---M045 à 20% en poids ou 30% en volume	Augmente l'élasticité du système

Diluants alternatifs:

DF---M003	Pendant l'été ou lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées
DF---M005	Pour applications à rideau

Notes et avertissements

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de sédiments sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.