



PU Fondo 150

CODE DU PRODUIT: 380755431

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Fond incolore de polyuréthane pour le vernissage du mobilier général à pore fermé ou semifermé. Le Pu Fondo 150 a un excellent pouvoir couvrant et un séchage rapide. Ce produit a une très bonne transparence et une haute résistance à l'abrasion grâce à sa flexibilité.

USAGE

Bois massif, contreplaqué ou DMF.

DONNÉES TECHNIQUES

COULEUR:	Incolore
DENSITÉ:	0.985 – 0.995 g/cm ³
VISCOSITÉ:	100 – 110 seg DIN 4 à 20 °C
% V.O.C.:	51 %
% EXTRAIT SEC:	49 %
VISCOSITÉ DU MÉLANGE:	19 – 25 seg DIN 4 à 20 °C

PROPORTION DE MÉLANGE

PROPORTION DE MÉLANGE:	2 parts du PU Fondo 150 1 part du PU Endurecedor RR (Code: 395)	Bien agiter!
POT-LIFE:	3 – 4 heures	

NOTE: La correction de viscosité doit s'effectuer après avoir ajouté le composant.

DILUANT

DILUANT:	Disolvante Medio Poliuretanos (Code: 092) Recommandé: 0 – 10 %
RETARDANT:	Si nécessaire utiliser la Solución Retardante Antivelo (Code:023)

NOTE: La correction de viscosité doit s'effectuer après avoir ajouté le composant.

APPLICATION

MODE D'APPLICATION:	Pistolet
VISCOSITÉ D'APPLICATION:	19 – 25 sec. DIN 4 à 20 °C
NOMBRE DE COUCHES:	1
g/m ² PAR COUCHE:	150 - 180 g/m ²
g/m ² MAXIMUM:	180 g/m ²
T° D'APPLICATION:	18 – 26 °C
HUMIDITÉ RELATIVE OPTIMALE:	40 – 65 %
TEMPÉRATURE DU PRODUIT:	18 – 26 °C
HUMIDITÉ DU BOIS:	7 – 10 %
PRÉTRAITEMENT DU BOIS:	Égrenage et élimination des particules
ÉGRENAGE:	BOIS: grain n° 140 - 180

INDUSTRIAS QUÍMICAS MASQUELACK S.A.



PU Fondo 150

CODE DU PRODUIT: 380755431

FICHE TECHNIQUE

SÉCHAGE

MODE DE SÉCHAGE:	Physique et Chimique
SÉCHAGE:	Hors poussière: 15 min Au touché: 20 min À coeur: 6 heures

STOCKAGE/TRANSPORT

STABILITÉ DU PRODUIT:	18 mois à 20 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:	Entre 5 et 55 °C
TRANSPORT:	La température du transport doit être supérieure à 5 °C.

RECOMMANDATIONS

AVANT UTILISATION:	Agiter avant emploi. Test d'adhérence. Contrôler les conditions de température, d'humidité, etc.
NETTOYAGE:	Disolvante Limpieza Especial (Code: 022)
RESTE:	Si le bidon n'est pas totalement consommé à la l'état du produit doit être vérifié.
DÉCHETS:	Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément au dispositions nationales.

DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ

Suivez les instructions de la fiche de données de sécurité pour ce produit.
Selon la normative 1272/2008.