



FW---A060/RXXXX

Finition Fluorescente

Caractéristiques principales du produit :

• Applicable au pistolet	• Effet Fluorescent
--------------------------	---------------------

Versions :

RAL	1026-2005-2007-3024-3026-6038
-----	-------------------------------

Utilisation conseillée :	• Parties Planes	• Profilés
Méthode d'application :	Pistolet au godet	
Préparation du Produit	En Poids :	En volume :
	FW---A060/RXXXX 100	Maintenir les proportions de la dilution
	Catalyseur FC---M040 50	en poids
	Diluant DF---M005 20-30	

Caractéristiques physico-Chimiques

Extrait-Sec (%)	65± 2
Poids Spécifique (g/cm³)	1.010± 0.030
Viscosité DIN 6 (s) à 20°C	30±2
Pot life (h)	3

Caractéristiques d'Application

Grammage conseillé	Max : 120 g/m²
--------------------	----------------

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20° C et HR% entre 45 et 65% : 100 g/m²		Séchage en Tunnel : 100 g/m²	
		Température	Temps
Hors Poussière	10'	Flash Off	Temp Ambiante 15'
Sec au Toucher	40'	Air Laminaire	40°C 60'
		Refroidissement	Temp Ambiante 15'
* L'application d'une couche de finition transparente après le séchage, est possible. Dans ce cas le survernissage doit intervenir entre 1 heure et 3 heures de séchage.			*

Préparation du Support :	Préparer le support en appliquant une ou plusieurs couches de fond pigmenté. L'utilisation de la couleur blanche confère au cycle les caractéristiques esthétiques les plus recherchées.
--------------------------	--

Notes et Avertissement

Le produit n'a pas de préemption. Vérifier l'éventuelle sédimentation au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.