



Finition pour peinture ignifuge
destinée aux structures
métalliques

Finifer

Présentation

Peinture satinée en phase aqueuse.

Destination

Finition du système de peinture intumescente **Lurifer**.

Caractéristiques

Utilisation sur structures métalliques en INTERIEUR ou en EXTERIEUR.

Propriétés particulières

Excellente adhérence
Excellente durabilité dans le temps.
Peut-être employé sur de nombreux supports, et est adaptée pour les finitions intérieures, extérieures et en milieu agressif.

Caractéristiques techniques

Application : 1 couche, sur peinture intumescente **Lurifer** sèche depuis 24 heures.
Matériel d'application : Brosse, pistolet, airless.
Consistance : Fluide
Dilution : A l'eau - Brosse : néant et airless : 0 à 30% - Pistolet : 0 à 30%
Nettoyage du matériel : A l'eau
Séchage : 2 heures, recouvrable après 12 heures.
Rendement : 8 à 10 m²/l (0.115l/m²)

Caractéristiques physico-chimiques

Extrait sec : 60 ± 1% en poids
Densité : 1,30 ± 0,1
Aspect : Lisse satiné
Point éclair : +38°C
Teinte : Blanc. Teintes sur demande
Température d'application : Entre 5 et 25°C
Conservation : Dans un local sec, 6 à 12 mois en emballage d'origine non ouvert, craint le gel

Conditionnement

4 et 15 litres

Hygiène et sécurité

Voir la fiche de données de sécurité correspondante



Finifer

Conseil pratiques

Recommandations à suivre pour s'assurer de la validité du procès-verbal :

Phase 1 : Vérification de la compatibilité du support

- Recouvert de la peinture **Lurifer** dans les quantités préconisées.

Phase 2 : Conditions de température et d'hygrométrie

- Support à + 3°C au dessus du point de rosée
- Conditions idéales +20°C – Humidité relative à 80%
- Température d'application minimum +10°C.

Phase 3 : Mise en œuvre

- Bien mélanger avant emploi
- Brosse : Pas de dilution
- Pistolet : diluant 0 à 30% à l'eau
- Airless : diluant 0 à 30% à l'eau

Nos conseils techniques d'utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d'essais, sont donnés au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples indications qui n'engagent pas notre responsabilité. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier vous même si les produits livrés par nous conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L'application et l'utilisation des produits échappent à notre contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de votre responsabilité personnelle. Nous garantissons, bien entendu, la qualité rigoureuse de nos produits. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de déterminer vous même les mesures de sécurité adaptées aux conditions propres à votre exploitation.

La présente fiche technique doit être présente sur le chantier d'application.