

Fiche Technique**JJ0518/00
BASE VERNIS MAT****Description et domaine d'utilisation**

Vernis de finition satiné, 2 composants, de haute qualité avec une adhérence directe sur certains support autres que bois tels que PMMA, PMMA XT, (selon certaines conditions).

Ce vernis est utilisé pour les meubles, les salles de bains, les cuisines.

Caractéristiques techniques

Extrait sec :	44% ± 2 en poids
Densité :	1,00 ± 0,03
Viscosité :	17" ± 2" (DIN 4 à 20°C)
Stockage :	12 mois (entre 5 et 30°C)
Brillance :	15 Gloss

Préparation produit et Application

Méthode d'application :	Pistolets pneumatique, air mix.	
Mélange :	JJ0518	100
	TH0759	50
	DT0500	jusqu'à 10% en fonction des besoins
Température d'utilisation :	> à 15°C	
Quantité déposée :	100 à 120 g/m ² par couche. Pas plus de 2 couches.	
Observation :	Ce produit peut être mélangé avec les pâtes pigmentaires TP2009/xx à hauteur de 10% maximum. En cas de nécessité il est possible, dans certains cas, d'augmenter le taux de pigmentation. Consulter notre service technique pour validation.	

Bien agiter avant emploi

Séchage / Réticulation

Sec au toucher:	15 mn
Manipulable:	1 heure
Empilable:	24 heures

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS...

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.