



# JL---M073

## Fond Acrylique Transparent Usage Général

### Principales caractéristiques du produit:

- Film incolore: conserve l'aspect naturel du bois
- Grande résistance au jaunissement
- Apte pour la peinture de substrats blanchies avec des produits chimiques de blanchiment, tels que le peroxyde d'hydrogène et l'ammoniac
- Excellente dilatation et dessin du pore
- Idéal pour le vernissage à pore ouvert de bois clairs à laisser au naturel tels que frêne, bouleau, rouvre, érable.

### Versions:

/-----	Transparent
--------	-------------

<b>Utilisation conseillée:</b>	• Parties planes	• Meubles montés	• Portes	• Objets façonnés au tour
<b>Méthode d'application:</b>	Pistolet à godet, airless, airmix et rideau			
<b>Préparation du produit:</b>	en poids:	JL---M073	100	en volume:
	catalyseur	FC---M070	10	maintient les proportions de la catalyse
	diluant	DF---M002	20 - 30	en poids

### Caractéristiques Chimico-Physiques

Résidu solide (%)	21 ± 2
Poids Spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	0,930± 0,030
Viscosité DIN 4 à 20°C	37±3 sec.
Pot life (h)	10

### Caractéristiques d'application

Nombre de couches conseillé	max 3
Quantité conseillée par couche	max: 130 g/m <sup>2</sup>
Intervalle entre les couches	min: 45 min max: 4 h

### Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et UR% entre 45 et 65 : 100 g/m <sup>2</sup>		Séchage en tunnel: 100 g/m <sup>2</sup>	
		Température	Temps
Hors poussière	10'	Ambiante	10'
Sec au toucher	20'	50°C	50'
Survernissage avec finition	8 h	Ambiante	10'
Ponçable	8 h		
Empilable	4 h		

**Préparation du substrat:** Ponçage du support brut avec du papier grain 180. Éventuelle peinture avec des colorants à base de solvant série TM---M006 ou TM---M007. Il est possible d'utiliser des supports blanchis avec des procédés chimiques.

**Survernissage:** Avec finitions acryliques tels que JO-XXM070 ou JO-XXM072, JO-XXM073

### Durcisseurs alternatifs:

FC---M072 à 10%	Améliore la couverture.
Il est possible d'augmenter le pourcentage de catalyse de 10 à 20%, améliorant ainsi la résistance du film et le séchage en profondeur. Ce pourcentage de catalyse est conseillé en cas d'application de 3 couches de produit et lorsque le ponçage se fait avec des machines automatiques.	

### Diluants alternatifs:

DF---M003	Pendant l'été ou lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées
-----------	---

**Notes et avertissements**

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de dépôts sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

En cas d'application sur du bois blanchi par des procédés chimiques, attendre 48 heures minimum après l'opération de blanchiment.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 15°C, pour éviter les phénomènes de fragilisation du film ou de manque d'homogénéité du séchage.

Ne pas appliquer sur des isolants à un seul composant de type vinylique, tels que FI---M196.

Sur les bois clairs très résineux (bois de conifères tels que pin, sapin, mélèze) qui subissent naturellement des altérations beaucoup plus marquées suite à une exposition prolongée à la lumière, l'effet protecteur contre le jaunissement est bien évidemment moins important par rapport à celui obtenu sur les bois clairs de plantes latifoliés, tels que érable, bouleau, frêne.