



JO-00M378

Fond Finition Acrylique Effet Bois Naturel

Principales caractéristiques du produit:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Film incolore Résistant au jaunissement Protège le support du phénomène du jaunissement Bon compromis entre effet ravivant et tonalité naturelle du bois Ne soulève pas le poil du bois Adapté pour les surfaces blanchies à l'eau oxygénée | <ul style="list-style-type: none"> Uniformise légèrement les différences de ton entre les différentes parties du support Idéale pour le vernissage des bois clairs, tels que le sapin, l'érable, le bouleau, etc... quand est demandée une finition qui garde inaltéré l'aspect naturel du bois |
|--|---|

Versions :

JO-00M378	0 Gloss
-----------	---------

Conseils d'utilisation:	• Parties planes, en massif ou en plaqué		
Procédés d'application:	pistolet		
Préparation du produit:	en poids:	JO-00M378 100	En volume: garder les proportions de la catalyse en poids
	Catalyseur	FC-M070 10	
	diluant	DF---M002 20 - 30	

Caractéristiques physico-chimiques

Résidu solide (%)	22±2
Poids spécifique (g/cm³)	0,910 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	20±3

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées par couches	max: 150 g/m²

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m²		Séchage en tunnel: 100 g/m²	
		Température	Temps
Hors poussière	10'	Flash Off	Ambiante 15'
Sec au toucher	30'	Air Laminaire	50°C 50'
Empilable	4 h	Refroidissement	Ambiante 15'

Préparation du support : applicable directement sur bois brut bien poncé

Durcisseurs alternatifs:

FC---M021 al 5%	Pour améliorer l'aspect naturel du bois
-----------------	---

Nota :

Non adapté pour une utilisation sur bois foncés ou teintés noyer

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.