



JO-03M077

Finition Acrylique Transparente Mate pour usage général

Principales caractéristiques du produit:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Application au pistolet • Film incolore • Grande souplesse au toucher • effet mat uniforme • Dureté superficielle importante | <ul style="list-style-type: none"> • Résistant au jaunissement • Convient pour vernir des supports laqués blancs ou pastel et pour obtenir une surface à matité réduite et sans le problème du metal marking |
|--|--|

Versions:

JO-03M077	03±1Gloss
-----------	-----------

Conseils d'utilisation:	• Surfaces planes	• meubles	• parties façonnées au tour
Procédés d'application:	Au pistolet et rideau		
Préparation du produit:	en poids:		en volume:
		JO-03M077 100	garde les proportions en poids de la
	catalyseur	FC---M070 20	catalyse
	diluant	DF---M001 30	

Caractéristiques Chimiques-Physiques

Résidu solide (%)	26±2
Poids spécifique (g/cm ³)	0,930 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	70±5
Pot life (Durée de vie en pot) (h)	5

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées	max: 130 g/m ²
-----------------------	---------------------------

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m²		Séchage en tunnel: 100 g/m²	
		Température	Temps
Hors poussière	15'	Flash Off	Ambiante 15'
Sec au toucher	40'	Air Laminaire	50°C 50'
Empilable	6 h	Refroidissement	Ambiante 15'

Préparation du substrat: Avec un fond acrylique JL---M070 ou JL---M071, dans le cas où l'on voudrait effectuer des cycles complètement anti-jaunissement.
Pour surfaces pigmentées avec la finition acrylique JO-XXM072/--C02 appliquée sur 1 ou 2 couches de fond..

Remarques et avertissements

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.