JO-XXM100/-----

Finition acrylique satinée Anti-Brillantage
Haute protection contre les UV

Caractéristiques principales du produit :

- Finition acrylique à total effet “anti-brillantage à l’ongle”
- Résistance au jaunissement
- Protection optimale du support contre les phénomènes de jaunissement
- Très grande dureté
- Applicable au pistolet

Versions :

JO-05M100	5±1 gloss
JO-10M100	10±2 gloss

Utilisation conseillée:	• Parties planes		• Profilés	
Méthode d’application :	pistolet à godet			
Préparation du produit :	en poids :			En volume: maintenir les proportions de la catalyse en poids
		JO-XXM100/-----	100	
	catalyseur	FC---M070	50	
	diluant	DF---M002	60	

Caractéristiques Physico-Chimiques

Extrait Sec (%)	39 ± 2
Poids Spécifique (g/cm^3)	0.955 ± 0.03
Viscosité DIN 6 (à 23°C)	45 ± 5
Pot life (h)	3

Caractéristiques d’application

Grammage conseillé	max: 110-120 g/m^2

Séchage à 23°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m^2	
Hors Poussière	45 minutes
Sec au Toucher	4 h
Empilable	16 h

Préparation du Substrat.

Pour obtenir un cycle de vernissage doté de prestations optimales de dureté, de résistance à l’abrasion, appliquer la finition JO-xxM100 sur le fond JL-M100.
JO-XXM100 peut également être appliqué sur fonds Acryliques normaux, Polyuréthanes, Polyesters ou UV.

Autres Catalyseurs.

FC---M690 à 40%. Séchage plus rapide. Non conseillé pour pores ouverts : FC---M070 permet d’obtenir un pore bien mieux dessiné.

Notes et Avertissements

Pas de péremption. Après des périodes prolongées de stockage, bien homogénéiser le produit avant utilisation. Dans le temps, le produit est sujet à une baisse de viscosité.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com

LES DONNEES ET INFORMATIONS PRESENTES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT A NOS CONNAISSANCES ACTUELLES. IL EN VA DE LA RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR DE VERIFIER QUE LE PRODUIT CORRESPOND A SON BESOIN EN FONCTION DU MATERIEL UTILISE, DU SUPPORT ET DES CONDITIONS AMBIANTES D’APPLICATION ET DE SECHAGE.·