FICHE TECHNIQUE **Version 1 du 10/04/2018**

JW---C220/--NTR

Finition à Effet Craquelé Fin

Caractéristiques générales du produit:

Effet craquelé avec les craquelures typiques de «l'effet porcelaine» pigmentable avec les pâtes EF---M060/--xxx à appliquer sur support déjà vernis avec le cycle adéquat. Bien prêter attention à la préparation du support dont le résultat est fondamental pour la réussite de l'effet.

Versions:

NTR	**Neutre**

Utilisation conseillée:	· Parties planes	· Profilés	
Méthode d'application:	Pistolet à godet		
Préparation du produit:	En poids: JW---C220/--NTR 80 - 95 EF---M060/--XXX 20 - 5 DN---M020 30		

Caractéristiques physico-chimiques

Extrait Sec (%)	38 ± 2
Poids Spécifique	1,14 ± 0.03
Viscosité (Brookfield, sonde 3, 20 rpm)	7000 ± 1000 cPs

Caractéristiques d'application

Grammage Conseillé	100 - 150 g/m^2

Indications générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m ^{2}	
H.Poussières	20'
Toucher	60'
Recouvrable	4 h

Préparation du substrat: Support vernis avec le cycle suivant:

FL---M050 / FC---M050 1 pour 1 60 g/m²
Attendre au mini. 30' et au maxi 120 '
FL---M042/--C01 mono composant dilué avec DF---M002 à 50% 120 g/m²
Attendre au moins 16 heures avant l'avant l'application du JW---C220/--XXX (sans ponçage)

Préparation alternative : YL---M602/--XXX catalyse à 10% avec YC---M403 120 g/m²
Attendre au moins 16 heures avant l'application du JE---C220/--XXX (sans ponçage)

Survernissage : protéger l'effet craquelet avec une couche de finition acrylique de la série JO-XXM072.

Notes et avertissements :

Pour obtenir des fêlures optimales et bien visibles il est conseillé de pigmenter le produit avec un rapport 80/20 entre le liant et les pâtes EF---M060/--CXX si le taux des pâtes inorganiques EF---M060/---C02, C70 et C77 prévalent dans la composition de la pâte. En revanche, dans le cas où les pâtes organiques prévalent, tenir un rapport de 100/10 entre le liant et les pâtes.
Bien agiter le produit avant utilisation.
Produit sans péremption.

Renner Italia S.p.A. via Ronchi Inferiore,34 – 40061 Minerbio, Bologna Italy Tel +39.051.6618211 Fax +39.051.6606312 info@renneritalia.com www.renneritalia.com