



JW---M100/--M69

Champagne Effect

Principales caractéristiques du produit:

Application par pistolet	Convient pour système à teinter en deux étapes
--------------------------	--

Versions:

/--M69	Champagne				
--------	-----------	--	--	--	--

Conseils d'utilisation:	• Surfaces planes	Profils	
Procédés d'application:	Pistolet à godet		
Préparation du produit:	En poids :		En volume : Même proportions
	JW---M100/--M69	100	
	Catalyseur	FC---M070/----- 20	
	Diluant	DF---M003 40	

Caractéristiques Chimiques-Physiques

Résidu solide (%)	27±2
Poids spécifique (g/cm ³)	0,95 ± 0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	63 ±3
Pot Life (h)	2

Caractéristiques Applicatives

Quantités conseillées	120 g/m ²
-----------------------	----------------------

Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65 : 100 g/m ²		Séchage en tunnel : 100 g/ m ²		
			Température	Temps
Hors poussière	20'	Flash Off	20°C	15'
Sec au toucher	120'	Air Laminaire	40°C	40'
		Refroidissement	20°C	15'

Survernissage:

JO-XXM072 (heures)	Min 4; max 24
JB---M671 (heures)	Min 4 ; max 24

Préparation du substrat :

Le support doit être préalablement préparé avec un fond pigmenté, choisir le type de fond en fonction du substrat.

Remarques et avertissements

Non soumis à péremption. Après des périodes prolongées de stockage vérifier la présence éventuelle de sédiment au fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant son utilisation.