



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

KG M121

PRODUIT VIEILLISSANT DECAPANT POUR EFFET NATUREL

Caractéristiques principales du produit :

<ul style="list-style-type: none"> Liquide formulé à haute concentration de charges pour pouvoir être dilué à volonté et obtenir divers niveaux d'effet antique. 	<ul style="list-style-type: none"> Simule l'effet d'une patine blanche avec l'avantage de pouvoir être appliqué <u>directement sur le réactif ou directement sur le bois brut</u> et se retire facilement au Scotch Brite.
<ul style="list-style-type: none"> Peut être appliqué sur des cycles antiques sur des essences avec et sans tanin en augmentant l'uniformité du résultat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peut être teinté pour obtenir de multiples tonalités chromatiques.

Utilisation conseillée :	<p>L'utilisation du KG M121 est conseillée à chaque fois que l'on désire obtenir un effet décapé-vieilli totalement naturel, sur mobiliers, sur parquets, sur poutres et autres menuiseries. Le bois brut doit être correctement brossé, traité par sablage ou brut de sciage. Sur bois brut de rabotage, le résultat obtenu ne sera pas aussi appréciable. Peut être appliqué aussi bien sur des cycles à base des réactifs antiques ou sur bois brut ou sur bois teinté de façon traditionnelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> (AY M113 pour bois sans tanin) TY M113 TXX KY M11X KG M121 (en option)
Méthode d'application :	<p>Il est nécessaire d'effectuer des essais préliminaires pour s'assurer que le résultat final <u>est bien celui escompté.</u></p> <p>Appliquer de façon homogène sur tout le support, aussi bien au pistolet qu'à la brosse. Laisser sécher 1 heure à température ambiante ou 30 minutes en tunnel à 30°C. Jeter au scotch brite ou au papier abrasif 400.</p>
Préparation du produit :	<p>Le produit est très concentré, le diluer à au moins 1 pour 1 avec de l'eau ou avec l'égalisateur KY M116 en fonction du niveau de l'effet antique désiré.</p> <p>Il est possible de teinter avec TY M003 TXX (max. 10%) ou avec EY M470 TXX – EY M690 CXX (2-3%).</p>

Extrait Sec (%)	23.0 ± 1
Poids Spécifique (g/cm³)	1,040 ± 0,030
pH	8.0 – 10.0

Préparation du substrat : Le bois brut doit être non humide et préparé correctement par brossage, sablage ou brut de sciage. Il est déconseillé d'utiliser un support simplement raboté pour éviter un effet plat et uniforme.

Instructions d'application :

Diluer le produit 1 + 1 avec de l'eau ou avec l'égalisateur KY M116.

Appliquer de façon homogène sur la totalité du support, soit au pistolet, soit à la brosse. Laisser sécher 1 heure à température ambiante ou 30 minutes en tunnel à 30°C. Jeter au Scotch Brite ou au papier abrasif 400.

Survernissage : Pour un effet complètement naturel, utiliser l'huile à l'eau YS M009 catalysé à 5% de YC M403. Le survernissage est possible avec tous les produits à l'eau de la ligne *Solid et Professional*. En revanche, il est fortement conseillé d'utiliser le YS M009 catalysé en première couche, ce qui confèrera plus de résistance chimique à la finition. Il est aussi possible d'utiliser les produits acryliques en phase solvant, en sélectionnant naturellement ceux qui confèrent l'effet "Bois naturel" désiré.

Notes et Avertissements

- Bien mélanger avant utilisation.
 - Le produit se conserve correctement dans des locaux à température comprise entre 5 et 35°C, il a une péremption de 12 mois.
 - Les résidus de vernissage (eau de lavage, eau de cabine, vernis usagé) doivent être traités suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter à l'égout.
 - Le matériel doit être lavé à l'eau de suite après l'utilisation.
-