

FICHE TECHNIQUE



LE23N-32745

Finition hydro Pin Cendrée

SIMAB – ZA La Verdure, 85170 BELLEVILLE SUR VIE.FRANCE
 Tél : +33(0)2 51 41 15 15 Fax: +33(0)2 51 41 15 16
contact@peintures-simab.com

Caractéristiques principales :

Excellente mouillabilité Excellent étalement	Excellent garnissant Transparent
---	-------------------------------------

Domaine d'utilisation :	Fenêtres Volets - Persiennes Portes d'entrée	Mobilier de jardin Gloriettes et claustras Éléments bois des balcons	Poutres sous-toit lambris et bardages extérieur Barrières et palissades
Méthode d'application :	Spray manuel ou automatique, airless ou airmix, avec ou non électrostatique- vertical ou horizontal-		
Préparation du produit :	Diluer avec eau du réseau de 2 à 10% en fonction de la méthode d'application.		

Caractéristiques physico-chimiques à 23 °C

Extrait sec (%)	40 ± 2
Masse volumique (g/cm ³)	1,04
Viscosité Brookfield (mPas)	8000 ± 1000
pH	Entre 8.5 et 9.5

Conditions d'applications

Verticalité max (um)	200 um
Nombre de couches recommandées	de 1 à 2 couches
Quantité recommandées par couches	min: 150 g/m ² max: 200 g/m ²
Durée entre couches	min: 1 h max: 2 h
Rendement (m ² /litre)	De 5 à 3

Remarques générales sur le système d'application

Séchage à 23°C et HR entre 45 et 65%		Séchage en tunnel pour 65 g/m ²	
		Température	Temps
Stockage vertical	24-36 heures	Flash off	T.A. 15 minutes
		Air Laminaire	30°C 90 minutes
		Refroidissement	T.A. 15 minutes
		Stockage vertical	Après tunnel

Préparation du support:

Le support doit être précédemment traité avec imprégnation aqueuse avec ou sans fond intermédiaire à base aqueuse pour extérieur de la gamme AQUARIS

Instructions d'utilisation::

	Dilution %	Buse	Pression d'air	Pression Peinture
Pistolet à godet	0 -10	de 2 à 2,5	Environ 4	--
Airmix	2 - 6	11 - 13	de 0,5 à 1	de 80 à 120
Airless	2 - 6	11 - 13	--	de 80 à 120

L'utilisation de pré-vaporisateurs et préchauffeurs avec un produit à une température comprise entre 30 et 40°C se révèle efficace pour garantir l'application constante du produit en l'espace d'une année.

Matériel pour emballage: Doit être approprié pour les pellicules à base aqueuse. Polystyrène, PVC, carton ondulé sont à éviter.

Pour plus d'informations relatives aux revêtements aqueux, prière de se référer à notre guide général.

Attention !

Bien mélanger avant utilisation

La durée de vie en pot est de 18 mois sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C;

Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température supérieure à 15 °C. Les films de vernis formés à des températures trop faibles montrent des résistances chimique et mécanique inférieure aux qualités obtenues lors d'un séchage réalisé dans des conditions standard.

Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, over sprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.

Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l'utilisation du **AY---M460**, en le laissant agir durant une nuit, puis de rincer avec de l'eau.

Que faire	Additif	Dosage / Quantité	
		%	g. pour 25 litres
Pour améliorer l'empilage	YC---M407 o YC---M408	0.500 - 2	DE 125 à 500
En cas de séchage trop rapide, mauvais égouttage.	AY---M450	1 - 2	De 250 à 500
En cas de présence de bactéries dans un bidon déjà entamé	AY---M435	0,100	25
En cas de viscosité ou Thixotropie insuffisante	AY---M455	0.1 - 0.2	De 25 à 50
Cratères dus à la pollution	AY M457	0,2 - 1	de 50 à 250