

FICHE TECHNIQUE

Catégorie de produit : **LAQUE**

Référence Produit : **LP07**

Désignation de Produit : **Laque PU Sat 25 Gloss**

Durcisseur : TH0720 à 50% + DV9955 20% à 40%

Description

La LP07 est une laque polyuréthane pour mobilier intérieur.

Caractéristiques Physiques (à 20°C)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	
Brillance	25 Gloss
Densité	0,990 ± 0,030
Viscosité	1700 ± 100 Brookfield à 20°C (modula3 20tr/mn)
Extrait sec (%)	TZ99BB : 63 ± 2 TZ99NN : 46 ± 1

Consignes d'utilisation

Préparation du support : Avec des couches de fond ou d'apprêt PU ou PE
Epaisseur recommandée : 40 à 60µ sec (75 à 100 µ humide)
Nettoyage du matériel : solvant
Durée de vie en pot : 3h

Avant l'application de la laque, s'assurer :

- De la qualité et de la constance de l'égrenage et du bon dépoussiérage : grain conseillé : 240 -320
- De la propreté, de l'absence de pollution (type silicone, paraffine, cire...) et de tache de colle.
- De la bonne hygrométrie du bois (inférieure à 12%)

Performances

Hors poussière : 10 min
Sec au toucher : 30 à 40 min



Manipulable :	2 h
Recouvrable :	4 h
Dur :	/
Réticulation complète :	/

Ces propriétés sont indiquées dans les conditions d'un séchage à l'air. En cas de séchage en étuve, nous consulter.

Rendement théorique

250 g/m² par couche

Conditionnement

En bidon de 1kg / 5kg / 10kg / 25kg

Stockage

Stocker à une température < 25°C dans un endroit sec et bien ventilé, éloigné de toute source d'ignition.

Durée de conservation : 2 ans dans son emballage fermé.

Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.

Hygiène / Sécurité

Respecter les précautions d'usage, en consultant la fiche de données de sécurité du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont pour but de vous informer et vous porter conseil, au mieux de nos connaissances, mais ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité. Les indications n'engagent pas notre responsabilité même en ce qui concerne des droits de propriété industrielle appartenant à des tiers. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de ventes. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services l'édition la plus récente des fiches techniques.

