



www.peintures-simab.com

FICHE TECHNIQUE

Référence Produit :	M321
Type de Produit	Additif PU pour grandes surfaces
Catalyseur :	/

DOMAINE D'UTILISATION :

Additif à incorporer à hauteur de 10% (par rapport à la base) dans nos qualités laque PU Haut Extrait Sec type PF018 afin de ralentir le séchage physique du film dans le cadre de la mise en peinture de surfaces importantes, complexes.

Le ralentissement du séchage physique permet notamment d'améliorer de manière significative :

- la tolérance à l'overspray
- le temps de reprise / recouvrement du film en application mouillée sur mouillée.

Ne pas dépasser la dose de 10% par rapport à la base.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C)

Aspect : Liquide visqueux incolore

Densité : 1

OBSERVATIONS :

L'utilisation de cet additif ralentit le séchage du produit dans la phase initiale de séchage. Le séchage à cœur à partir de 24 à 48h sera équivalent au produit sans additif.