

Fiche Technique**OLV2322/00**
HUILE NATURELLE

DATE 29/01/15

Domaine d'utilisation:	Tous supports. Conforme à la norme IKEA IOS-PRG-0021 (contact alimentaire)
Méthode d'application:	Pistolet, brosse, tremper, chiffon.
Dilution	Prêt à l'emploi

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%):	100
Densité (kg/l):	0,93 ± 0.03
Viscosité : (DIN 4 à 20°C)	19" ± 1"

Caractéristiques Générales

Grammage recommandé (gr/m ²):	De 30 à 70
Temps de séchage (50 gr/m ² à 20°C):	Empilable 48-72 heures
Nombre de couches:	2 ou plus
Durée de vie (mois):	12

Nous recommandons d'agiter le produit avant l'application.

La OLV2322/00 est une huile naturelle qui pénètre dans la fibre et les pores du bois donnant de la brillance et de l'hydrofugation en gardant un effet naturel. La composition de l'huile permet au bois de respirer.

La OLV2322/00 répond aux exigences de la norme Ikea IOS-PRG-0021 (contact alimentaire).

Le bois fini avec la OLV2322/00 a besoin d'un entretien périodique.

Les chiffons imbibés peuvent s'auto-enflammer! Mouillez-les avec de l'eau avant de les jeter.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.

Application:

La OLV2322/00 peut être appliquée par pulvérisation manuelle, à la brosse, au chiffon ou au tremper. Nous suggérons d'appliquer de 30 à 70 gr/m².

Une fois appliqué, nous vous suggérons d'enlever l'excès de produit avec un chiffon propre. Entre les couches, attendez au moins 24 heures, puis égrenez avec du papier de verre ultrafin ou de la laine d'acier (0000).

La dernière couche a besoin de plus de temps de séchage (au moins une semaine). Le temps de séchage dépend de la quantité d'huile appliquée, le type de bois et la température.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.