



## PC---MXXX

## Accélérateurs et catalyseurs pour Polyesters – Tableau récapitulatif

CODE	Masse volumique (Kg/l ± 0,03)	Dose d'emploi indicative	CARACTERISTIQUES
PC---M001	0,920	4 %	Accélérateur à long pot-life
PC---M002	0,950	2 %	Accélérateur à pot-life court, séchage rapide.
PC---M004	0,920	4 %	Accélérateur anti-verdissement.
PC---M011	0,970	4 %	Catalyseur à long pot-life
PC---M012	1,100	2 %	Catalyseur à pot-life court, séchage rapide..

**Nota**

Les Polyesters catalysés avec des produits à pot-life court et accélérés avec le PC---M004 - Accélérateur anti-verdissement, sont à l'origine d'une réaction très rapide, même "en masse". Ils doivent donc être appliqués à l'aide d'une pompe bicomposante.

Les catalyseurs PC---M011 e PC---M012 sont hautement corrosifs, il convient donc de prêter une grande attention aux conditions de stockage et à la rotation des lots.

Les catalyseurs PC---M011 e PC---M012 doivent être conservés dans un lieu frais et sec, à l'abri de la lumière.