

PE05N-29155**Patine HydroTabac****Principales caractéristiques du produit:**

- Bonne mouillabilité
- Facilement enlevable

Méthodes d'application:	Spray, s'élimine avec Scotch Brite
Préparation du produit:	Diluer avec eau si nécessaire Pour obtenir d'autres couleurs utiliser 95% en poids du produit neutre et max. 5% de pates de la série EY---M460/--CXX et pour une majeure friabilité utiliser la série TY---M003/-TXX à 10%.

Caractéristiques Chimiques-Physiques (23 °C)

Résidu solide (%) -----	2,9 ± 0,5
Résidu solide (%) C02	17 ± 1
Poids Spécifique (g/cm ³)	1,030 ± 0,03

Préparation du support: Le produit doit être appliqué sur fond PU, Nitro, acrylique ou à l'eau. Il doit sécher au moins 12 heures sinon la patine devient difficile à éliminer. Le fond peut être poncé avant l'application de la patine mais dans ce cas la patine coloriera d'avantage le support, si le fond n'est pas poncé la patine devra être poncée avec papier grain.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits à base d'eau, demander ou consulter notre guide.

Remarques et avertissements

- Une quantité excessive de patine qui n'est pas poncée peut causer des problèmes d'accrochage entre les couches.
- Bien mélanger le produit avant chaque utilisation.
- Le produit doit être conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.
- Le matériel doit être lavé à l'eau tout de suite après utilisation. Dans le cas où l'on devrait enlever des pellicules sèches de peinture, utiliser de l'acétone, puis rincer à l'eau.